

HDO Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

Περιγραφή Προϊόντος

Το **HDO Deck Oil** αποτελεί μια διεισδυτική σύνθεση προστασίας εμποτισμού βάσεως διαλύτου, ιδανική για ξύλινες επιφάνειες, ανώτερη από τα συμβατικά λάδια συντήρησης ξύλου, με άριστη προστασία UV. Η βαθιά διεισδυτική φόρμουλα θρέφει το ξύλο και αποκαθιστά τα φυσικά έλαια που έχουν χαθεί λόγω καιρικών συνθηκών και καταπόνησης από το θαλάσσιο περιβάλλον (υγρασία, άλατα, ηλιακή ακτινοβολία). Ακόμη, προστατεύει από τη μούχλα. Το **HDO Deck Oil** εμποτίζει βαθιά το ξύλο, αφήνοντας ένα φυσικό τελείωμα και ένα φυσικό γυαλιστερό φινιρίσμα που διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι τα συμβατικά λάδια μιας στρώσης.

Προτεινόμενη Χρήση

Διεισδυτική σύνθεση προστασίας καταστρωμάτων, ιδανική για ξύλινες επιφάνειες, με άριστη προστασία UV που προσφέρει ένα φυσικό τελείωμα και υψηλή αντοχή στα γδαρσίματα. Εύκολο στο καθάρισμα. Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Ανθεκτικό τελείωμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδικό για ξύλα με μεγάλες συστολές και διαστολές.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο, ιδανικό για ξύλα με μεγάλες συστολές / διαστολές.
- ☆ Θρέφει το ξύλο και αποκαθιστά τα φυσικά του έλαια
- ☆ Διατηρεί αναλλοίωτη την απόχρωση του ξύλου, τονίζοντας την εμφάνισή του
- ☆ Άριστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- ☆ Αντοχή ενάντια σε νερό και ελαιώδεις λεκέδες
- ☆ Προστατεύει εξαιρετικά από υγρασία, μούχλα, μύκητες και άλγη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή/Τύπος	▶	Λάδι εμποτισμού διαλύτου
Απόχρωση	▶	Διαφανής
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	▶	1.1±0,5
Διαλυτικό καθαρισμού	▶	NanoPhos Thinner B
VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	▶	400 gr/L ¹
Στερεά (% κατ' όγκο)	▶	30±3
Χρόνος Στεγνώματος / αφής	▶	1h @20°C (*)
Χρόνος Στεγνώματος στο περιβάλλον	▶	2h @20°C (*)
Ελάχιστο διάστημα Επαναβαφής	▶	7h @20°C (*)
Πλήρης ωρίμανση	▶	24d @20°C (*)
Αντοχή στο νερό	▶	Πολύ καλή
Αντοχή στην τριβή	▶	Πολύ καλή

(*) Οι χρόνοι ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την σχετική υγρασία και την επιφανειακή υγρασία του υποστρώματος

Προετοιμασία Υποστρώματος

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

HDO Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη και άλλα ξένα σώματα ή μόλυνση. Προετοιμασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8502-3:1992 Έλεγχος της καθαριότητας της επιφάνειας κατά το πρότυπο ISO 8501-3: 2006 Οπτική εκτίμηση της καθαριότητας της επιφάνειας.

Οδηγίες Εφαρμογής

Η εφαρμογή του **HDO Deck Oil** μπορεί να γίνει μέσω συμβατικών ψεκαστήρων, ψεκαστήρων κενού αέρος, καθώς και με ρόλο ή πινέλο. Οι παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές μεθόδους εφαρμογής και είναι στην κρίση του καθενός για το ποια μέθοδο θα εφαρμόσει. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 5°C και τουλάχιστον 3°C επάνω από το σημείο υγροποίησης (δρόσου) του αέρα. Ο καλός αερισμός απαιτείται για να εξασφαλιστεί το ορθό στέγνωμα.

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Οι εφαρμοστές και οι χειριστές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, έμπειροι και να διαθέτουν την ικανότητα και τον εξοπλισμό να αναμειγνύουν / ανακατεύουν και να εφαρμόζουν σωστά τις επικαλύψεις και σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση της NanoPhos. Οι εφαρμοστές και οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή δίνεται με βάση τις τρέχουσες γνώσεις του προϊόντος. Να χρησιμοποιείται υπό καλώς αεριζόμενες συνθήκες.

Απόδοση

	Ελάχιστο	Μέγιστο	Προτεινόμενο
Πάχος Ξηρού Υμένια (μm)	10	30	20
Πάχος Υγρού Υμένια (μm)	33	88	67
Ποσοστό Κάλυψης (m ² /L)	30	10	15

Ο χρόνος στεγνώματος διαφοροποιείται μεταξύ των ελάχιστων και των μέγιστων τιμών. Διατηρήστε τις συνιστώμενες τιμές κατά την εφαρμογή. Τα ποσοστά κάλυψης είναι θεωρητικά και δεν περιλαμβάνουν φύρα.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Σύστημα Βαφής

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη NanoPhos Marine για περισσότερες πληροφορίες.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Μεταλλικό δοχείο
- 2.5L Μεταλλικό δοχείο

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

HDO Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

- 5L Μεταλλικό δοχείο
- 10L Μεταλλικό δοχείο

- **Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας:** Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: info@NanoPhos.com
- Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com